


DUCALCIT 20

Hemiska analiza	Vrednosti
CaCO ₃	min. 98 %
MgCO ₃	max. 2 %
Fe ₂ O ₃	max. 0.08 %
Al ₂ O ₃	max. 0.09 %
SiO ₂	max. 0.2 %
Gubitak žarenjem	max. 44.0 %
U HCl-u nerastvorno	max. 0.3 %

Fizičke karakteristike	Metode određivanja	Vrednosti
Gustina	DM-15	2.72 g/cm ³
Tvrdoća	po Mohs-u	3
Svetlost	CIE L	95-97 %
Belina	Elrepho (R457)	85,5-88,5 %
Žutina	Elrepho (E313)	2,5-3,5%
pH vrednost	ISO 787/9	9
Vлага	ISO 787/2	0.20 %
Specifična površina		1.0-1.3 m ² /cm ³
Apsorpcija ulja	ISO 787/5	16 g/100g
Sabijena zapreminska masa	ISO 787/11	1.41-1.50 g/cm ³

Distribucija čestica by SympaTech

d _{50%}	18.0-22.5 µm
d _{98%}	70-90 µm



Pakovanje: natron džak, džambo džak, rinfuza